

Koura-tex D 2

غراء أبيض سريع الأستخدام في لصق الأخشاب وأعمال النجارة ولصق أحرف الألواح الخشبية بالفروميكا يتميز بكون قوة اللصق مع الأخشاب الزان و الثقيلة أعلى من الخشب نفسه كما يتميز بالقدرة على تحمل درجات الحرارة العالية، يستعمل في الموبيليات وألواح الباركية الجاهز (لامينات) والباركية العادي هذا النوع ينطبق عليه المواصفات الألمانية والأوربية للغراء EN 204 Class D 2

المواصفات الفنية :

الزوجة : لانقل عن ١٢٠ ثانية بالقمع قطر ٨ مم عند ٢٥° م المواد الصلبة : ٥٤ % تقريبا

الكتافة : ١,١ كجم/لتر عند ٢٥° م pH : ٦-٥ تقريبا

أقل درجة حرارة إستعمال : ٥ درجة مئوية

الخواص :

ينطبق عليه المواصفات الألمانية للغراء EN 204 Calss D 2 (قوة التصاق عاليه وسريعة)

أماكن الاستخدام :

يستخدم لاصق الأخشاب في جميع الأماكن قاسية الاستخدام مثل الشبابيك والأبواب والموبيليات والأماكن الرطبة مثل المطابخ والحمامات وألواح الباركية الجاهزة والأرضيات .

طريقة التشغيل :

يستخدم بالطرق العادية المستخدمة في استعمال الغراء أبيض مع عدم التخفيف بالماء ويستخدم كما هو في حالة التوريد .

الخواص التكميكية :

الاستهلاك : ١٠٠ - ٢٠٠ جم / ٢ م وقت التشغيل : ٥ - ٨ دقائق

قوية الضغط المطلوب : ١٠ نيوتن / مم

أقل وقت كبس : عند درجة الحرارة العادية : ١٠ دقيقة عند درجة ٥٠ م : ٣ دقائق

التقطيف : بالماء البارد

التخزين : عام على الأقل في العبوة الأصلية

العبوة : ٤ ، ١٥ ، ٣٠ ، ٥٠ كيلو جرام

ملحوظة : هذا المنتج صنع طبقاً للمواصفات الأوربية EN 204 Class D2 و طبقاً للقرار الوزاري رقم ١٨٠ لسنة ١٩٩٦ .