

## ٣٣٧٠ قوراً كريل

## مضاد للكربنة anti-carbonation

**١ - وصف المنتج :** دهان مطاطي عازل للماء مقاوم لثاني أكسيد الكربون والكلوريدات الضارة بالخرسانات وحديد التسليج وهذا الدهان على أساس الأكريل الصافي .

**٢ - الخواص :** يتميز قوراً كريل ٣٣٧٠ بدرجة تغطية عالية وبياض ناصع ، لا يتأثر بالماء و يمكن غسله بالماء مقاوم للعوامل الجوية وأشعة الشمس والأشعة فوق البنفسجية UV ولا يصفر ويمكن تطبيقه بسمك أو ويتم دهانه طبقتين على الأقل وأيضا يستعمل لملي الشقوق والشروخ والتشعيرات نظراً لمرونة طبقة الدهان العالية .

**٣ - أماكن الاستخدام :** يستعمل في طلاء الخرسانة والمحارة للأستعمالات الداخلية والخارجية ، دهانات الأسقف لغرض العزل من مياه الأمطار وأيضا الحرارة لدرجة بياض لونه العالي ، أيضا في منتجات التكسيرات الخارجية عالية الجودة المرونة مقاومة للعوامل الجوية ، دهان أسطح الجراجات المعرضة بصفة دائمة لعوادم السيارات

**٤ - المواصفات الفنية :**

**اللون :** أبيض ، رمادي أو طبقاً للون المطلوب والموصف طبقاً للأستخدام

**التلوين :** يمكن تلوينه بكورالون أو أي لون آخر لتلوين بويات البلاستيك .

**الزوجة :** منتج عالي القوام      **غسيل الأدوات :** بالماء      **التخفيف :** بالماء

**معدل الإستهلاك :** لا يقل عن ٦٠٠ كجم / م٢ عند التطبيق وجهين بسمك ٢٥٠ ميكرون للوجه الواحد وطبقاً لطبيعة السطح وطريقة الدهان ( بالرولة أو الرش أو حتى الفرشاة ) لذلك يفضل عمل معدلات الإستهلاك علي الطبيعة طبقاً لظروف السطح .

**كشافة :** ٤٠ كجم / لتر      **المحتوي الصلب :** ٥٥ % تقريباً بالوزن

**الجفاف : سطحي :** ٣٠-٤٥ دقيقة طبقاً لدرجة الحرارة      **صلد :** بعد ٢٤ ساعة

المنتج يجتاز إختبارات المقاومة لثاني أكسيد الكربون ، العوامل الجوية ، المقاومة للأحتكاك المبتل

## ٥- خطوات التطبيق :

- ينطف السطح المراد طلاوه من الأتربة و القشور كذلك يجب أن يكون خالي من الزيوت والدهون.
- في حالة الطلاء على الأسطح والحوائط الجديدة مثل بياض التخشين يستحسن معجننة الحائط بمعجون قوراتول الأسمنتى بعد دهان السطح بسيلر شفاف الطارد للماء ٦٢٤ من إنتاج الشركة لتشييد السطح وزيادة قوة الربط وأيضاً المعدل بموداد طاردة للماء وبعد ذلك يتم تطبيق عدد ٢ وجه على الأقل أو يمكن تطبيقه بسمك بأدوات التطبيق الخاصة بذلك ويمكن تخفيفه بالماء طبقاً لظروف التشغيل .

## ٦- التخزين : عام على الأقل في مكان بارد و غير معرض للشمس .

ملحوظة :

- المنتج مطابق للمواصفات القياسية المصرية للدهانات المستحلبة رقم ١٥٣٩ لسنة ٢٠٢١ .

كوراتول للبويات ... صناعة مصرية .. خبرة ألمانية