

كوراتكس 98

لاصق سيراميك على السيراميك

لاصق سيراميك على السيراميك يتكون من جزئين مسحوق يحتوي على الأسمنت وسائل بوليمرى للصلق السيراميك على السيراميك دون الحاجة للتكسير مما يوفر الجهد والوقت والتكلفة .

خطوات التطبيق :

- بعد الخلط الجيد و ذلك بإضافة المسحوق على السائل و التقليب اليدوى أو الميكانيكي ليصبح الخليط متجانس وفي صورة معجون يمكن استعماله بالسكينة المشرشرة لفرد على سطح السيراميك النظيف الخالي من الشوائب الثابت و المستوي تماما على إجمالي المساحة الخالي من الأجزاء المفككة .
 - يستحسن طلاء السيراميك قبل عملية اللصلق و خاصة بالنسبة للسيراميك الناعم اللامع وجه واحد من المنتج قوراسيل رقم 4328 و يتم تركه ليجف لمدة يوم و ذلك لعمل طبقة رابطة خشننة تمنع انزلاق البلاطات الثقيلة أثناء عملية اللصلق .
 - تستعمل السكينة المشرشرة بعمق 4 مم أو أكثر طبقا لحجم السيراميك المستخدم لفرد المونتاژة على السطح .
 - يتم الضغط على البلاطة عند تركيبها عدة ثوانى حتى يتم التأكد من التصاقها و عدم حركتها مع ترك عراميص مناسبة لمساحة البلاطة .
- العبوة : 10 كجم بودرة + 1 غالون 4 لتر محلول

ملحوظة :

- تستعمل هذه الطريقة في لصلق السيراميك على الحوائط السابق دهانها (زيت - لاكيه) .
- يستعمل قوراتكس 98 لحمامات السباحة التي تحتاج إلى تغيير السيراميك أو بها تسرب مياه باعتبار أن السيراميك القديم عازل قوي و في نفس الوقت كسطح مستوى جاهز للصلق مباشرة .

المواصفات الفنية :

معدل الاستهلاك بعد الخلط : 1 كجم / م² تقريبا الكثافة بعد الخلط: 1.7 كجم / لتر تقريبا

صنع طبقا للقرار الوزاري 181 لسنة 1996 وطبقا للمواصفات الفنية للمصنوع