

١٤٥٣ قوراتول

منتج إيبوكسي يتكون من مركبين و يحتوي على مذيبات وملونات ومواد مالة

الخواص :

- دهان إيبوكسي بادئ مط أبيض و ألوان ورمادي يعطي بعد الجفاف سطح مقاوم للماء ومياه الصرف ، والقلويات والأحماض ، المذيبات والزيوت مقاوم للاحتكاك و درجات الحرارة العالية حتى ٩٠ درجة مئوية عند التسخين الجاف و ٦٠ درجة مئوية عند التسخين المبلى .

أماكن الاستعمال :-

- يستعمل لطلاء الأسطح الخرسانية ، الأسمنتية ، الحديد و الصلب .
- يستعمل كذلك كطلاء بادئ للأسطح السابقة قبل الطلاء بالوجه النهائي .
- يستعمل أساساً لدهان الحوائط والأرضيات المعرضة للكيماويات والاحتكاك .
- يستعمل لحماية حديد التسلیح من الصدأ وزيادة قوة إرتباط الخرسانة بالحديد .

المواصفات الفنية :

نسبة الخلط : ١ B : ٧ A

اللزوجة : عالي اللزوجة

جفاف سطحي : ساعة واحدة

مدة الإستعمال بعد الخلط : ٤ ساعة عند درجة ٢٥ مئوية

تصلب تام : بعد ٧ أيام

الطلاء عليه بالوجه الثاني : في خلال ١٨ ساعة

معدل الأستهلاك : من ٣-٤ كجم / المتر المربع

طريقة الاستعمال : يخلط المركبين مع التقليل بالشنيور لمدة ٣ دقائق بالسرعة الطبيعية.

تحضير السطح :

أولاً : الأسطح الأسمنتية

- يجب أن يكون سطح الأسمنت خالي من الريد والأجزاء المفككة والأترية والزيوت والشحوم

- يتم دهان وجه واحد ورنيش إيبوكسي ١٤٥٢ كسيلر بادئ قبل دهان ١٤٥٣ مباشرة

- يتم دهان عدد ٢ وجه على الأقل من ١٤٥٣ باللون المطلوب .

- يمكن دهان عدد ١ وجه ١٤٥٠ إيبوكسي لامع أو ورنيش إيبوكسي ١٤٤٩ لامع بعد ذلك كوجه نهائي

ثانياً : الأسطح الحديدية

- يجب أن يكون خالي من الصدأ ، الأترية ، الزيوت و الشحوم ويعالج السطح بالمرملة أو يخشن بحامض فوسفوريك بتركيز ١٠ - ١٥٪.
 - يتم دهان وجه برايمير أيوبوكسي ١٤٦٦ أحمر أو رمادي للحماية من الصدأ وبعد ذلك عدد ٢ وجه ١٤٥٣ على الأقل باللون المطلوب ويمكن دهان أيوبوكسي ١٤٥٠ لامع بعد ذلك ويكون دهان الوجه في خلال ٢٤ ساعة من دهان الوجه السابق له مباشرة .
- هذا المنتج صنع طبقاً للقرار الوزاري رقم ١٨١ لسنة ١٩٩٦ وطبقاً للمواصفات الفنية للمصنع