

كوراتول ٤٤٤؛ سلف لفانج

كوراتول ٤٤٤ مونة أسمنتية عازلة للأسطح والأرضيات الخرسانية ذاتية الأستواء عند خلطها بالماء لملي التشيرات وأغراض الترميم مكونة من الأسمنت وإضافات بوليمرية تعطي سطح أملس ناعم سهل التنظيف غير قابلة لأنكماش وعازل للمياه والرطوبة شديد الصلابة والللتتصاق بعد تمام الجفاف .

مجال الاستخدام :

في عمليات تسوية الأسطح والأرضيات الخرسانية (بسمك يصل لـ ٥ ملي بدون حدوث تشقو أو شروخ) وأيضا العزل المائي للأسطح الخرسانية

المواصفات الفنية :

اللون: أسمرا أو أبيض ويمكن التلوين بالمركبات المائية لسهولة الخلط ويفضل الأكاسيد

نسبة الخلط مع الماء : ٧.٥ ك ماء لكل شكاره بدرة ٢٥ ك (١ ماء : ٣.٣٥ بدرة)

الأستهلاك : ٥ م مربع تقريبا للشكاره ٢٥ ك عند سمك ٥ ملي تقريبا

طريقة الأستعمال :

- يجب أن يكون السطح الخرساني الأساسي قوي ونظيف وخالي من أي شوائب أو زيوت .
- يفضل دهان السطح أولا بمادة قورابوند أكرييليك ١٤١٩ المخفف بنسبة ١:٥ ماء لزيادة قوة الللتتصاق والربط .
- يتم إضافة البدرة إلى الماء والخلط الجيد حتى تمام التجانس .
- يتم صب المونة ذاتية الأستواء ويمكن فردها للمساعدة على التوزيع .
- يتم إستعمال المونة في خلال نصف ساعة تقريبا من وقت الخلط وذلك عند درجة حرارة ٢٥ درجة مئوية .
- بعد تمام الجفاف في مدة لا تقل عن أسبوع يمكن الدهان عليها بدهانات الأبيوكسي المختلفة سواء الشفافة أو الملونة لحمايتها وزيادة مقاومتها للأحتكاك وذلك للأرضيات في المخازن والجراجات .
- يمكن تطبيق المونة في الأرضيات المراد اللصق عليها في حالة عدم إستواء السطح على كامل المساحة وذلك للصق السيراميك أو الباركيه بشرط ثبات السطح الأساسي .

التخزين والصلاحية :

عام علي الأقل تحت ظروف التخزين المناسبة .