

**لاصق السيراميك قوراتكس 90**

عجينة جاهزة على أساس راتينجات صناعية بوليمرية تستعمل كلاصق قوي للسيراميك ووحدات البناء كالبلاط الزجاجي على الحوائط والأسطح الجافة والمسامية جاهز للتشغيل مقاوم للرطوبة - شديد الصلابة وقوه التصاق عاليه بالسطح المراد اللصق عليه .

**أماكن الإستخدام :**

- يستخدم في حالة لصق السيراميك على البلاط الأسمنتى و الموزاييك العادي والأرضيات الأسمنتية و الخرسانة المستوية دون الحاجة للتكسير وكذلك لحوائط البياض و المصيص المستوية و السابق دهانها بالبلاستيك و الحوائط الخرسانية سابقة التجهيز - مما يوفر الجهد و الوقت و التكاليف .

**خطوات التطبيق :  
الحوائط :**

- 1- بالنسبة للحوائط عامة يتم تنظيف السطح من الأتربة و الأجزاء المفككة و يتم تجهيز السطح بدھان وجه قوراسيلر 4061 شفاف يخفف 1:1 مياه لضمان تماسك السطح المراد اللصق عليه .
- 2- تمشيط مادة اللصق قوراتكس 90 على الحوائط بواسطة سكينة مشرشة 4م أو أكثر (موجودة بالشركة) طبقاً لطبيعة السطح .
- 3- يلصق الفيشاني أو السيراميك على المعجون المشط على الحائط (والذي يقوم بهذه العملية مبلط السيراميك العادي ) .
- 4- يتم الضغط على البلاطة عند تركيبها لمدة ثوانى حتى يتأكد من التصاقها وعدم حركتها مع ترك عراميس مناسبة لمساحة البلاطة باستعمال الصالب البلاستيك الخاص بذلك .

**الأرضيات :**

يتم استعمال اللصق على الأرضيات البلاط مباشرة بدون أي تجهيز و بنفس طريقة اللصق على الحوائط مع نظافة السطح من الأتربة و الأجزاء المفككة .  
بالنسبة لخشوة الفواصل : تتم عملية خشوة الفواصل في اليوم التالي باستعمال مادة خشوة السيراميك 4485 أبيض أو بألوان جذابة - صلبة لا تتفسخ ( من إنتاج الشركة ) .

**المواصفات الفنية :**

معدل الاستهلاك : 1 كجم / م<sup>2</sup> تقريباً

الكثافة : 1.75 كجم / لتر

صنع طبقاً للقرار الوزاري 181 لسنة 1996 وطبقاً للمواصفات الفنية للمصنع