

يونيفرسال ٩٩

غراء أبيض على أساس مستحلب PVAC عديد حالات الفينيل مع إضافات أخرى ومواد مائية لتحسين الأداء

الخواص التكنيكية :-

المواد الصلبة : ٦٠ % كحد أقصى

الزوجة : عالية

الأس الهيدروجيني : ٦ تقريرا

الكثافة : ١.٣ كجم / لتر تقريبا

لون الفيلم الجاف : أبيض نصف شفاف

أقل درجة حرارة للصق : ١٥ درجة مئوية

الخواص : سهل الاستعمال ، مالي للفجوات للإحتوائه على مواد مائة ، متوسط في سرعة الجفاف يعطي قوة التصاق جيدة و مرنة .

الاستعمالات : غراء عام لتغطية الخشب في المساحات الكبيرة مثل لصق الخشب الأبيض و الأبلكاش و عمليات عمليات تصنيع خشب الكونتر و التجليد بالخشب .

طريقة الاستخدام: تستعمل الأدوات العادية المستخدمة في عملية التغطية مثل الفرشاة أو الرولة أو السلندرات في المساحات الكبيرة للخشب يطأ وجه واحد للتغطية على جانب واحد وفي حالات التي تتطلب قوة عالية يطأ وجهين يستعمل حوالي ١٥٠-١٧٥ جم / م^٢ يجب أن يكون السطح ناعم و جاف و خالي من الزيوت و الشحوم .

التخفيف و غسيل الأدوات المستعملة : بالماء البارد لضبط الزوجة لعملية التشغيل

التخزين : في العبوة الأصلية المغلقة جيدا عام على الأقل عند درجة حرارة ٢٥° م

العبوة : ٠٠٥٠ ، ٠٠٧٥ ، ١ ، ٤ ، ١٥ كيلو جرام أو طبقا لاحتياجات العميل

درجة الخطورة : لا يوجد .

ملحوظة : هذه المعلومات المذكورة سابقا مأخوذة عن الخبرة في التطبيق العملي لهذا النوع كذلك بعد الاختبارات المعملية بالمصنع . وقد صنعت طبقا للقرار الوزاري رقم ١٨١ لسنة ١٩٩٦ طبقا لبيانات السلعة . ونحن غير مسئولين عن سوء أو خطأ الاستعمال كما أنها على استعداد لامداد المستهلك بالمعلومات التكنيكية دون مقابل و ننصح المستهلك بعمل تجاريه الخاصة طبقا لظروف التشغيل لديه .