

كورالاك سريع الجفاف 1076

كورالاك 1076 على أساس مواد رابطة ألكيدية عالية الجودة تتميز بسرعة الجفاف، لذلك يتميز اللاكيه بالصلابة العالية وتحمل الأجواء القاسية، سريع الجفاف (25 دقيقة تقريباً)، يجف بالهواء، لامع، عالي التغطية مقاوم للصدمات، مقاوم للعوامل الجوية والاحتكاك، مقاوم للاصفرار، يحافظ على لمعانه، للدهانات الداخلية والخارجية.

الاستخدامات:

يستخدم في دهان أجزاء سيارات النقل المعدنية والخشبية والماكينات والمنشآت الحديدية والأجزاء الحديدية والمعروضة للعوامل الجوية القاسية وذلك بعد التجهيز المناسب للسطح المراد الدهان عليه.

- في بعض الاستخدامات الخاصة المعروضة لدرجة حرارة حتى 180 درجة يتم طلب منتج لاكيه سريع 1076 حاربي المحور براتينجات مساعدة إضافية للتطبيقات على الأسطح الحديدية المعروضة للحرارة وذلك للدهانات الملونة بألوان عضوية ولكن في حالة طلب لاكيه 1076 أسود يمكن عمل دهان يتحمل درجات حرارة أعلى طبقاً للسطح المعرض للحرارة و المراد الدهان عليه

المواصفات الفنية :

الجفاف السطحي : 20-30 دقيقة تقريباً عند درجة 25°م

جفاف تام : 8 - 10 ساعات تقريباً عند درجة 25°م

اللون : أبيض وألوان التخفيف وتنظيف الأدوات : بالتنر

اللمعان : لامع وأيضاً متوافر درجة اللمعان المطلوب

الكتافة : من 1.1-1.3 كجم / لتر تقريباً طبقاً للون

الاستهلاك : 8 - 10 م/2 للكيلو جرام للوجه الواحد و طبقاً لطريقة الدهان

التخزين : عام على الأقل في العبوة الأصلية عند درجة 25°م

المواصفات : صنع طبقاً للمواصفات القياسية المصرية رقم 8563/2022